





Tvar a uspořádání:



INSPIRA 3000 s.r.o.
odštěpný závod Brněnská 619/59a
695 01 Hodonín, IČ: 27692701
14

EN 845-2
Zděný překlád s tenkostěnnými pálenými tvarovkami
KMB PŘEKLAD 1000–3000/115/71

Určené použití: překlenutí stavebních otvorů v nosných i nenosných zděných konstrukcích pro zhotovení sprážených překládů

Základní charakteristiky	Vlastnosti								
Šířka (mm)	115								
Výška (mm)	71								
Délka (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Min. délka uložení (mm)	115								
Únosnost (kN)	22,05	20,53	16,74	14,19	12,31	10,8	9,68	8,75	7,99
Zatížení (kN)	15,75	14,67	11,96	10,14	8,79	7,72	6,92	6,25	5,71
Max. průhyb (mm)	3,54	4,54	5,54	6,54	7,54	8,54	9,54	10,54	11,54
Podmínky	Uvedené hodnoty platí pro konstrukci z plochých překládů šířky 115 mm pro tlakovou zónu nad překladem 375 mm ze zdiva vyzdřeného na maltu min 5 MPa ze zdicích prvků 2. skupiny s pevností zdicích prvků v tlaku kolmo na styčnou spáru min. 3,0 MPa. Pevnost zdiva kolmo na styčnou spáru min. $f_{hd} = 0,52$ MPa								
Hmotnost (kg/ks)	15	19	23	26	30	34	38	41	45
Hmotnost (kg/m ²)	214								
Trvanlivost (třída)	C4 Překlady musí být omítnuté vápenocementovou maltou								
Součinitel tepelné vodivosti (W/m.K)	$\lambda_{equ} = 0,72$								
Odolnost proti zmrazování	NPD Překlady musí být omítnuté vápenocementovou maltou								
Požární odolnost (min)	R 90 Překlady musí být omítnuté vápenocementovou maltou								
Nasákavost (%)	NPD								
Propustnost vodních par	$\mu_{equ} = 25/65$								
Nebezpečné látky	žádné								
Počet montážních podpěr po dobu tvrdnutí tlačné zóny (ks)	1				2				

NPD - žádný ukazatel není stanoven

Pro jiné výšky a skladby tlačné zóny jsou statické parametry uvedeny v technických listech KM Beta a na www.profiblok.cz