

LM 701

Lepidlo basic

Použití:

Lepidlo basic je určeno pro lepení silně nasákavé keramiky ($E > 6\%$) aplikované v koupelnách, kuchyních a jiných obytných prostorách. Je nevhodné pro venkovní použití. Lepení dlažeb je určeno pouze pro vnitřní prostory zatěžované pouze pohybem osob.

Složení:

Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.

Technické údaje:

Zatřídění dle ČSN EN 12004:2007	:	C 1
Zrnitost	:	0,7 mm
Potřeba záměsové vody	:	0,28 - 0,30 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel	:	7,0 - 7,5 l
Spotřeba		
- výška zubu 3-4 mm	:	cca 2 kg/m ²
- výška zubu 6-8 mm	:	cca 3 kg/m ²
- výška zubu 8-12 mm	:	cca 4 kg/m ²
Vydatnost	:	1300 kg/m ³
Doba zpracovatelnosti	:	min. 3,5 hod.
Doba zavadnutí	:	min. 20 minut
(tahová přídržnou po 20 min.)	:	min. 0,5 N/mm ²
Počáteční tahová přídržnost	:	min. 0,5 N/mm ²
Tahová přídržnost ve vodě	:	min. 0,5 N/mm ²

Podklad:

Podklad musí být dostatečně rovný, pevný a soudržný, zbavený volných částí, především prachu, výkvětů, mastnot a nesmí být zmrzlý. Silně savé podklady ošetřete vhodnou penetrací určenou pro savé materiály. Hladké a nesavé podklady jako jsou například umakart, stará dlažba atd. ošetřete vhodnou penetrací určenou pro nesavé materiály.

Zpracování:

Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody a ve vhodné nádobě pomocí vrtačky s malými otáčkami za použití míchacího nástavce. Doba míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody za vzniku jednolité hmoty. Poté nechte odležet 5 minut a opět krátce promíchejte. Lepidlo se nanáší zubovým hladítkem s výškou zubů přizpůsobenou charakteru použitého obkladu. Obklad pokládejte do takto připraveného podkladu přímo až do doby zavadnutí. Spárování provádějte až po vyžrání lepidla.

Všeobecné pokyny:

Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdících prvků pod $+5^{\circ}\text{C}$. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.

Skladování:

Výrobek skladujte v suchu a neporušeném původním obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a hygienické předpisy:

viz bezpečnostní list výrobku

Balení:

V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.

Upozornění:

Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Dodržujte postupy v ČSN 73 3451 „Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.

První pomoc:

Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.

Platnost od: 1.1.2017

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím.

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku.

Tímto vydáním pozbývají platnost všechny předešlá vydání.