

LM 703

Lepidlo klasik

Použití:

Lepidlo klasik je zlepšené lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí určené pro lepení obkladů a dlažby v interiéru v krytém exteriéru s vyloučením hydrotermického namáhání (střídání zatížení vlhkostí a změna teploty). Je určené pro lepení středně nasákavých keramických obkladů a dlažeb s nasákavostí $3\% < E \leq 6\%$. Lepení dlažby se používá pouze v prostorách zatěžovaných pohybem osob.

Složení:

Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.

Technické údaje:

Zatřídění dle ČSN EN 12004:2007	:	C1TE
Zrnitost	:	0,7 mm
Potřeba záměsové vody	:	0,28-0,30 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel	:	7,0- 7,5 l
Spotřeba		
- výška zubu 3-4 mm	:	cca 2 kg/m ²
- výška zubu 6-8 mm	:	cca 3 kg/m ²
- výška zubu 8-12 mm	:	cca 4 kg/m ²
Vydatnost	:	1300 kg/m ³
Doba zpracovatelnosti	:	min. 3,5 hod.
Doba zavadnutí	:	min. 30 minut
(tahová přídržnou po 30 min)	:	min.0,5 N/mm ²
Počáteční tahová přídržnost	:	0,5 N/mm ²
Tahová přídržnou po		
- ponoření ve vodě	:	0,5 N/mm ²
- působení tepla	:	0,5 N/mm ²
- zmrazovacích cyklech	:	0,5 N/mm ²

Podklad:

Podklad musí být dostatečně rovný, pevný a soudržný, zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů, mastnot a nesmí být zmrzlý. Silně savé podklady ošetřete vhodnou penetrací určenou pro savé materiály. Hladké a nesavé podklady jako jsou například umakart, stará dlažba atd. ošetřete vhodnou penetrací určenou pro nesavé materiály.

Zpracování:

Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody ve vhodné nádobě pomocí vrtačky s malými otáčkami za použití míchacího nástavce. Doba míchání volíme tak aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody za vzniku jednolitě hmoty. Poté nechte odležet 5 minut a opět krátce promíchejte. Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou s výškou zubů přizpůsobenou charakteru použitého obkladu. Obklad pokládejte do takto připraveného podkladu přímo do doby zavadnutí. Spárování provádějte až po vyžrání lepidla.

Všeobecné pokyny:

Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdících prvků pod 5°C. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.

Skladování:

Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a hygienické předpisy:

viz bezpečnostní list výrobku

Balení:

V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.

Upozornění:

Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Dodržujte postupy v ČSN 73 3451 „Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.

První pomoc:

Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.

Platnost : od 1.1.2017

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhraujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá předešlá vydání.