

Hydroizolační fólie Delta Foxx

Slouží jako paropropustné podstřeší hydroizolace. Překrytí horizontální i vertikální je min. 100 mm. Je-li střešní sklon menší než bezpečný střešní sklon, překrytí se zvětší a doporučuje se jednotlivé pásy slepit. Fólie musí být odvodněny mimo konstrukci střechy pomocí okapního plechu. Je po celé délce v místě přesahu opatřena samolepícím páskem opatřeným papírovým krytem. Používají se pro dosažení vyšší těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy.



Technické údaje

Materiál	Vysoce pevná PES textilie s difúzně otevřeným vodotěsným disperzním povrstvením
Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd (m) dle EN 12572	0,02 (+0,04/-0,01m)
Odolnost proti pronikání vody (třída)	W1
Pevnost v tahu podélná (N / 50 mm)	370
Pevnost v tahu příčná (N / 50 mm)	270
UV stabilita (měsíce)	Vzhledem k velmi rozdílným vlivům povětrnosti a slunečního záření všeobecně doporučujeme plynulý pracovní postup a rychlé zakrytí fólií - MAX za 6 měsíce
Teplotní rozsah použití (°C)	-40 až +80
Hořlavost	E
Rozměr role (m)	1,5×50
Hmotnost role	20
Použití na bednění chemicky ošetřené	ANO
Minimální sklon (°)	12

Systémové prvky

Lepidlo Delta-PREN pro lepení všech přesahů; Delta SB 60 speciálně impregnovaná těsnicí páska z polyuretanové pěny pod kontralatě; Delta Flexx - Band pružně těsnicí a zakončovací páska pro detaily.



◀ Další praktické informace naleznete [zde](#)

Technický list k Hydroizolační fólii DELTA FOXX s platností od 1. 3. 2025

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazuje si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá předešlá vydání.