

Omítková směs na opravu trhlin

OM-210

Směs je určena pro opravu trhlin ve všech jádrových omítkách do šířky cca 5 mm. Není určena pro opravu statických trhlin a na opravu silně poškozeného zdiva.



spotřeba záměsové vody
na pytel (25 kg) 6,5 – 7,25 l



dobu zpracovatelnosti
min. 5 hod.



pro opravu trhlin
v jádrových omítkách



Složení

Cementové pojivo, křemičité písky, mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.

Balení

V papírových pytlích po 25 kg na paletách, nebo na požádání v menším balení podle potřeby.

Skladování

Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 12 měsíců od data výroby.

Technické údaje

Zatřídění dle ČSN EN 998-1: ed.3:2016	(GP) kategorie CS II W0
Zrnitost	0 – 1,2 mm
Spotřeba záměsové vody	0,26 – 0,29 l/kg
Spotřeba záměsové vody na 25 kg pytel	6,5 – 7,25 l
Spotřeba při doporučené tloušťce	3,8 kg/m ²
Doporučená tloušťka vrstvy	3 mm
Doba zpracovatelnosti	min. 5 hod.
Pevnost v tlaku	min. 20,0 N/mm ²
Přídržnost (FP)	min. 0,3 N/mm ²
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	1 150 – 1 350 kg/m ³

Bezpečnost, hygienické předpisy, první pomoc, likvidace odpadu

Informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku na [webové stránce společnosti](#)

Postup

Příprava podkladu

Trhliny před nanášením musí být zbaveny prachu, mastnot a ostatních nečistot a musí být již dostatečně vyzrálé. Hmota se nanáší hladítkem, pomocí, kterého se důkladně vpraví do trhliny a následně zahradí s povrchem jádrové omítky.

Zpracování

Suchá směs připravuje ručním mícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody až do vytvoření hladké homogenní směsi.

Všeobecné pokyny

Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdících prvků pod + 5°C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.

Upozornění:

Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte ČSN EN 13914-1 a ČSN EN 13914-2 „Navrhování, příprava a provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.



◀ Další praktické informace naleznete [zde](#)

Technický list k Omítkové směsi na opravu trhlin s platností od 1.1.2018

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá předešlá vydání.