

Zdicí pěna ZP

Jednokomponentní PUR lepidlo na nosné i obvodové konstrukce a příčky. Lepí keramické (broušené – dutinové) zdicí materiály, pórobetonové a vápenopískové zdicí materiály, plné cihly, ztracené bednění a další většinu stavebních materiálů vč. dřeva, kovu apod. Odolné je vůči stárnutí, teple a množství chemických produktů. Není odolné vůči působení UV záření.



Rychlá montáž



Vynikající přilnavost



Nevytváří tepelné mosty

Balení

Dóza o objemu 750 ml

Skladování

Datum výroby je uvedené na dně dózy. Záruční lhůta 18 měsíců od data výroby. Skladujte při +5 °C až +25 °C. Při uskladnění v nízkých teplotách doporučujeme před použitím dózu temperovat při pokojové teplotě po dobu 1 hodiny.

Technické údaje

Základ	polyuretan
Izolační hodnota	30-35 mW/m.K
Hustota	15–25 kg/m ³
Tepelná odolnost	–40 / +90 °C po vytvrzení
Teplota dózy pro aplikaci	nad +5 °C (optimální +10 °C až +20 °C)*
Aplikační teplota	–5 / +35 °C
Rozměrová stabilita	–5 % <DS <0 %
Faktor difúzního odporu μ	cca 28
Šířka lepidla při nanesení	30–40 mm
Řezatelnost	45 min **
Vytvoření povrchové slupky	8-12 min **
Vydatnost pro pistolovou dózu 750ml	30-35 bm (při Ø 3x3cm)
Přidržnost k polystyrenu	~ 0,14 MPa k bílému a šedému EPS
Přidržnost k betonu	~ 0,10 MPa k suchému betonu bez penetrace
Přidržnost k betonu	~ 0,16 MPa předem penetrovaný beton řádně oschlý
Třída reakce na oheň	F

*podchlazenou dózu nutno temperovat min 1 h při pokojové teplotě

** v závislosti na teplotě a vlhkosti

Bezpečnost

Informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku na [webové stránce společnosti](#).

Postup

Dózu před použitím silně protřepejte po dobu cca 1 min. Podklady musí být čisté, pevné, bez prachu a mastnoty. Aplikujte v minimálně 2 pásech o šíři cca 2 cm, přibližně 3-5 cm od kraje cihly a po celé její délce (viz obrázek na přední straně dózy). Zbytky nevytvrzeného lepidla odstraňte ihned pomocí čističe PU pěny. Vytvrzené lepidlo pouze mechanicky, případně čističem na zatvrdlou pěnu. Bezprostředně po ukončení práce tj. po odšroubování dózy z aplikační pistole, je nutné vyčistit pistoli PU čističem.

Všeobecné pokyny

Optimální teplota pro zpracování je 20 °C. Pěna je nelepivá po cca 10 min. při 20 °C a 80% r.v.v. Řezatelná od 20 min. (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu). Pěna je plně zatížitelná po 12 hodinách. Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Při nízkých teplotách nedoporučujeme pěnu nebo podklad nahřívat, neaplikovat na podklady pokryté jinou vrstvou. Neaplikovat na mokré podklady. Neprovádět za silnějšího větru!

Upozornění

Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.



◀ Další praktické informace naleznete [zde](#)

Technický list ke zdicí pěně s platností od 24. 11. 2020

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá předešlá vydání.