# ZM 903

Zdící vápenocementová malta 5 N/mm$^2$

1020

**Výrobce**
KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4, 695 01 Hodonín, IČ 25316583

**11**

1020-CPD-060033701

**Číslo prohlášení o vlastnostech**
4.55.2
**Kód výrobku**
ZM 903

## EN 998-2:2016

Návrhová obyčejná malta pro zdění (G)

| | |
|---|---|
| **Reakce na oheň** | Třída A 1 |
| **Uvolňování nebezpečných látek** | Bezpečnostní list materiálu |
| **Absorpce vody** | 1,2 kg/(m$^2$.min$^{0,5}$) |
| **Propustnost vodních par** | μ 15/35 (tabulková hodnota) |
| **Obsah chloridů** | 0,1% |
| **Pevnost v tlaku** | Třída M 5 |
| **Počáteční pevnost ve smyku** | 0,15 N/mm$^2$ (tabulková hodnota) |
| **Tepelná vodivost** | ($\lambda_{10,dry}$) 0,99 W/m.K<br>(Tabulková střední hodnota, P=50%) |
| **Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)** | 10 cyklů |

KÓD: **4.55.2-091117**

NPD - není stanoven žádný ukazatel