Lepidlo CBC - ZM 911

Tenkovrstvá zdící malta pro celoplošnou spáru 10 N/mm^2

CE

1020

Výrobce
KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4, 695 01 Hodonín, IČ 25316583

11

1020-CPD-060033701

Číslo prohlášení o vlastnostech
4.67.2
Kód výrobku
ZM 911

EN 998-2:2016

Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)

Reakce na oheň	Třída A 1
Uvolňování nebezpečných látek	Bezpečnostní list materiálu
Absorpce vody	0,8 kg/(m^2.min^{0,5})
Propustnost vodních par	μ 5/20 (tabulková hodnota)
Obsah chloridů	0,1%
Pevnost v tlaku	Třída M 10
Počáteční pevnost ve smyku	0,3 N/mm^2 (tabulková hodnota)
Tepelná vodivost	($\lambda_{10,dry}$) 0,2 W/m.K (Tabulková střední hodnota, P=50%)
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	10 cyklů

KÓD: **4.67.2-091117**

NPD - není stanoven žádný ukazatel